

Seidenglanz Klarlack P369

PU-Alkydharzlack

Für innen und außen / aromatenfrei



Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Strapazierfähige, seidenglänzende Klarlackierung für innen und außen (indirekte Bewitterung). Für Harthölzer, wie Parkett, Türen, Möbel, Holzverkleidungen, Sitzmöbel, Haustüren.

Eigenschaften

Leichte Verarbeitung, schnelle An- und Durchtrocknung, sehr gute Härte und Abriebfestigkeit, kurzzeitig widerstandsfähig gegen schwache Säuren und Alkalien.

Farbton

Farblos

Glanzgrad

Seidenglänzend

Dichte

Ca. 0,9 g/cm³

Bindemittelart

Spezial-Alkydharz

Inhaltsstoffe

PU-Alkydharz, Testbenzin, Siliciumdioxid, Additive

GSICODE

BSL50

Gebindegröße

750ml und 2,5 l

Technisches Merkblatt

Untergrundvorbereitung

Untergrund

Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3.
 Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen müssen restlos entfernt werden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gem. BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen $13 \pm 2\%$, bei begrenzt oder nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht übersteigen.
 Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen.

Pos.	Untergrund	Vorbehandlung & Beschichtung
1.	Holz, innen	Schleifen und Reinigen, Grundanstrich Profi Tec Klarlack P 369.
2.	Parkettböden	Schleifen und Reinigen, Grundanstrich Profi Tec Klarlack P 369, Zwischenanstrich Profi Tec Klarlack P 369.
3.	Holzwerkstoffe z.B. Spanplatten, Renovierungsanstriche,	Schleifen und Reinigen Grundanstrich Profi Tec Klarlack, Zwischenanstrich Profi Tec Klarlack P 369.
4.	Renovierungsanstriche Holz innen, Parkettböden	Schleifen und Reinigen Grundanstrich Profi Tec Klarlack P 369.
	Schlussbeschichtung	Mit Profi Tec Klarlack P 369, unverdünnt.

Verarbeitung

Verarbeitung

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h. sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen:

Airless-Spritzen	Düsengröße	Druck	Viskosität
	0,011-0,013Zoll	ca.160bar	Unverdünnt

Verbrauch

Ca. 80-100 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Testbenzin oder Pinselreiniger reinigen.

Technisches Merkblatt

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte
 Staubtrocken nach ca. 45 Minuten
 Griffest nach ca. 2 Stunden
 Überstreichbar nach ca. 5-6 Stunden
 Durchgetrocknet nach ca. 20 Stunden
 Belastbar nach 5 bis 7 Tagen (Fußbodenbereich)
 Die Überarbeitung sollte innerhalb von 16 Stunden erfolgen, bei längeren Wartezeiten wird ein Zwischenschliff erforderlich.
 Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für höchstbeanspruchte Flächen wie z.B. Holzfußböden in Mehrzweckhallen, Laufzonen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen usw. sowie bei erhöhter chemischer Belastung.

Aggressive Substanzen wie z.B. stärkere Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel, organische Farbstoffe (wie z.B. Tee, Kaffee, Rotwein) können zu Farbtonveränderungen führen. Die Funktionsfähigkeit des Anstrichfilms wird hierdurch nicht beeinflusst.

Für großflächige Anwendungen / Lackierungen im Innenbereich (z.B. auf diversen Untergründen in Decken- und Wandbereichen, oder Innenflächen von Möbeln und Schränken, etc.) empfehlen wir aufgrund des materialspezifischen Geruchs von lösemittelbasierten Alkydharzlacken, den Einsatz wasserbasierter Produkte.

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/i):
 500g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.
 Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
 Sicherheitsdatenblatt auf Anforderung erhältlich

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.



Technisches Merkblatt

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.profittec.de

Technische Information Stand 05/2017